

Rivo A+B

ژل اپوکسی جامد با گیرش سریع

ماستیک جامد بسیار قوی با گیرش سریع. استحکام چسبندگی بالا و سخت شدن سریع، این محصول را برای چسباندن و لامینیشن ایمن و بادوام ایده آل می کند. همچنین برای چسباندن ترکیبی (Mixed Gluing) نیز مناسب است.



چسبندگی بسیار قوی

گیرش سریع

ایده آل برای لامینیشن و چسباندن ترکیبی

داده های فنی :

- چگالی در ۲۵ درجه : $1/4 \text{ gr/cm}^3$
- رنگ استاندارد: رنگی
- ظاهر: خمیر سفید

میزان مصرف تقریبی :

- برای درزگیری : ۲۰-۳۰ متر طولی در هر لیتر
- برای چسباندن : ۳۰-۴۰ متر مربع در هر لیتر



مناسب برای داخل و خارج از ساختمان



سنگ طبیعی



کوارتز



سرامیک

نحوه استفاده :

- مقدار مورد نیاز محصول را از ظرف خارج کرده و وزن کنید.
- نسبت اختلاط بین جزء A و جزء B را مطابق برگه فنی (TDS) رعایت نمایید.
- هنگام مخلوط کردن، از ابزار کاملاً تمیز استفاده کنید.
- در صورت نیاز، پیش از افزودن سخت کننده، رنگ مایع یا پیگمنت اضافه کنید.
- اطمینان حاصل کنید متریالی که محصول روی آن اعمال می شود کاملاً تمیز و خشک باشد.
- برای تمیز کردن ابزار آلوده به ماستیک، از حلال های غیر چرب مانند استون یا بوتیل استات استفاده کنید.
- از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) استفاده کنید و برگه فنی و ایمنی را با دقت بخوانید.
- برای نگهداری صحیح، ظروف را با درپوش اصلی ببندید و از تماس طولانی با هوا خودداری نمایید.

اطلاعات فنی :

استحکام روی سرامیک	۱۰ MPa
ژل تایم در دمای ۲۵ درجه	۱۵-۲۰ min
زمان کارپذیری در دمای ۲۵ درجه	۲۴ h
شفافیت نهایی	ندارد
پایداری در برابر نور خورشید	پایین
اثر مرطوب کنندگی	خوب
قابلیت پخش	خوب
چسبندگی روی سطح مرطوب	ندارد

نکات ایمنی :

پیش از استفاده، دستورالعمل های درج شده روی بسته بندی و برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) را مطالعه نمایید. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید. این محصول فقط برای استفاده حرفه ای طراحی شده است.

هشدارها :

در اولین استفاده، توصیه می شود اثر محصول و میزان چسبندگی آن روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.



بخش اول



بخش دوم



اختلاط



بایداری عمودی پس از اختلاط (عدم شره)



ظاهر محصول پس از اختلاط



ظاهر محصول پس از سخت شدن