

Titanium Solido

ماستیک وینیل استر جامد

ماستیک جامد در دو نوع رنگی و شفاف، با قدرت چسبندگی بسیار بالا و خشک شدن سریع، دارای مقاومت عالی در برابر زردشدگی و پایداری رنگ است. این محصول چندمنظوره، نرم و با قابلیت پخش بالا بوده و برای اتصالات قابل رؤیت و لامینیشن (چسباندن چندلایه) ایده آل می باشد.



قدرت چسبندگی بسیار بالا و گیرش سریع

مقاومت در برابر زردشدگی

مناسب برای اتصالات قابل رؤیت

داده های فنی :

- چگالی در ۲۵ درجه : 1.05 gr/cm^3
- رنگ استاندارد: شفاف
- ظاهر: خمیر رنگی یا شفاف

میزان مصرف تقریبی :

- برای درزگیری : ۲۰-۳۰ متر طولی در هر لیتر
- برای چسباندن : ۳۰-۴۰ متر مربع در هر لیتر



مناسب برای داخل ساختمان



سنگ طبیعی



کوارتز



سرامیک

نحوه استفاده :

- مقدار مورد نیاز محصول را از ظرف خارج کرده و وزن کنید.
- نسبت اختلاط بین محصول و سخت کننده را طبق برگه اطلاعات فنی (TDS) رعایت کنید.
- هنگام اختلاط از ابزار کاملاً تمیز استفاده نمایید.
- در صورت نیاز، قبل از افزودن سخت کننده، رنگ مایع یا پیگمنت اضافه کنید.
- اطمینان حاصل کنید سطحی که محصول روی آن اعمال می شود کاملاً تمیز و خشک باشد.
- برای تمیز کردن ابزار آلوده، از حلال های غیر چرب مانند استون یا بوتیل استات استفاده کنید.
- از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) استفاده کنید.
- برگه فنی و برگه ایمنی (SDS) را با دقت مطالعه نمایید.
- پس از پایان کار، درب ظروف را با درپوش اصلی ببندید و از تماس طولانی با هوا خودداری کنید.

اطلاعات فنی :

استحکام روی سرامیک	۱۰ MPa
ژل تایم در دمای ۲۵ درجه	۴- min
زمان کارپذیری در دمای ۲۵ درجه	۴۰-۶۰ min
شفافیت نهایی	دارد
پایداری در برابر نور خورشید	عالی
اثر مرطوب کنندگی	عالی
قابلیت پخش	عالی
چسبندگی روی سطح مرطوب	ندارد

نکات ایمنی :

پیش از استفاده، دستورالعمل های درج شده روی بسته بندی و برگه اطلاعات ایمنی محصول (SDS) را مطالعه نمایید. پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید. این محصول فقط برای استفاده حرفه ای طراحی شده است.

هشدارها :

در اولین استفاده، توصیه می شود اثر محصول و میزان چسبندگی آن روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.



باز کردن ظرف




برداشتن ماستیک با کاردک



افزودن سخت کننده



پایداری عمودی پس از اختلاط (عدم شره)



ظاهر محصول پس از اختلاط (شفاف و یکنواخت)



ظاهر محصول پس از سخت شدن (سطحی شفاف و براق)